

HAGA Lehmfixierung

Est une émulsion fixatrice naturelle transparente de haute qualité

La fixation de l'argile est à base de silicate de verre soluble. Les autres ingrédients liés à la nature sont l'huile de lin, les résines végétales, la cellulose et l'eau. Les surfaces traitées avec HAGA Lehmfixierung garantissent une grande capacité de diffusion et de respiration et donc un climat intérieur optimal. Il en résulte une surface murale vivante qui répond à toutes les exigences climatiques et esthétiques de la pièce.

Conseils d'utilisation

Domaine d'application

HAGA Lehmfixierung est utilisé partout où les enduits d'argile doivent être stabilisés et consolidés. En plus de la consolidation, la surface d'argile devient également plus hydrofuge. Si l'on essuie en plus, on obtient des couleurs, des teintes et des nuances qui n'apparaissent normalement qu'après un long vieillissement.

Supports

HAGA Fixation pour argile peut être appliqué sur tous les enduits de fond, de coloration et de finition HAGA en argile. L'enduit d'argile doit être bien sec à l'air et stable.

Supports appropriés

Tous les supports doivent toujours être durablement porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse et d'efflorescences. Les supports minéraux tels que l'enduit à la chaux, l'enduit au ciment, la brique silico-calcaire, la brique de ciment, le béton cellulaire, la brique, la brique d'argile, l'enduit d'argile, etc. conviennent. Ne pas utiliser directement sur des matières plastiques, des dispersions, etc.

Traitement

La fixation d'argile HAGA s'applique au rouleau ou au pinceau de manière correctement saturée et régulière. Le support en argile doit être bien imprégné. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de «couloirs» ou de bandes. Le surplus de matériau doit être réparti uniformément et pouvoir être absorbé par le support. Après le séchage de la HAGA Argile Fixe, l'effet de consolidation est déjà assuré. Si vous souhaitez obtenir une surface vivante, esthétiquement exigeante, irrégulière et noble, typique de l'argile, il faut «essuyer». La finition se fait avec un chiffon en tissu ou en cuir non pelucheux lorsque la fixation de l'argile est bientôt sèche. Cette opération permet d'éliminer la couche supérieure de pigments d'argile. Le chiffon, qui peut aussi être en papier de cellulose doux, doit toujours être sec et propre.



Cela permet de frotter proprement les différents sables de pierre et de les faire apparaître différemment.

Ne pas appliquer en dessous d'une température de l'air et du mur de +5°.

Remarques et conseils de sécurité

Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement les éventuelles éclaboussures à grande eau. Laver les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Respecter les avertissements sur les étiquettes des emballages et la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sous :
www.haganatur.ch

Consommation

Selon le support, env. 80 - 120 g par opération

Forme de livraison

Bidons de 1 l, 5 l et 10 l.

Durée de stockage

Dans l'emballage d'origine, au frais et à l'abri du gel, bien fermé. fermé, env. 1 an